

# Antrocel – G

Гранулированное целлюлозное волокно на основе битума.  
Продукт упакован в BigBag мешки по 500 кг. Для автоматического дозирования в смесительную установку.

Наименование показателя	Значение показателя
	ANTROCEL®-G
влажность, % по массе, не более	5
средняя длина волокна, мм	1,0–1,1
средний диаметр волокна, мм	0,045–0,05
средняя длина гранул, мм	5–7
средняя длина волокна в составе гранулы, мм	1,0–1,1
средний диаметр гранулы, мм	5-6
средний диаметр волокна в составе гранулы, мм	0,045–0,05
количество битума, % по массе	20
количество поверхностно-активного вещества, % по массе	
содержание асфальта-целлюлозы, % по массе, не менее	70

Помимо использования в ЩМА стабилизирующая добавка ANTROCEL® может применяться в:

- дренирующем асфальтобетоне;
- пористом и высокопористом асфальтобетоне;
- литом асфальтобетоне.