

Е 190 Нібіт (Е 190 Nybit)

В'яжуче "Е 190 Нібіт" є сортом бітуму для дорожніх покриттів і виробляється згідно із стандартом EN 12591

Тип тесту	Опис тесту	Метод	Показник	Мінімум	Максимум	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ Е 190 NYBIT
Класичний тест до випробування на зістарювання	Пенетрація при 25 °С	EN 1426	мм/10	160	220	
	Точка розм'якшення по кільцю та шару	EN 1427	°С	35	43	
	Температура крихкості по Фраасу	EN 12593	°С		- 15	
Класичний тест після випробування на коротко-термінове зістарювання	Зміна маси	EN 12607-3	Вагові %		1,0	
	Залишкова пенетрація	EN 1426	%	37		
	Точка розм'якшення по кільцю та шару	EN 1427	°С	37		
Безпека при поводженні з продуктом	Точка спалаху	EN 22592	°С	220		
	Густина при 25 °С	EN ISO 3838		1.000	1.070¹	
	Кінематична в'язкість при 135 °С	EN 12595	мм ² /с	135		
Хімічні тести	Розчинність	EN 12592	Вагові %	99.0		

Паспорт з техніки безпеки може бути наданий згідно запиту

¹ Згідно технічних умов від "Нінес АБ"

Компанія "НІНЕС АБ"
м. Стокгольм, Швеція.
NUNÄS AB
Stockholm, SWEDEN
T + 46 8 602 12 00
T + 46 8 563 136 14

Офіційний Дистриб'ютор компанії "Нінес АБ" в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЛОГ ТД"
вул. Зелена, 290-А, м. Львів, 79066,
тел. (032) 244-82-66, (032) 244-82-67
факс (032) 244-82-65
E-mail: prologue@lviv.farlep.net roadtech@lviv.farlep.net

Хоча наведені в цьому документі дані є, в міру щонайбільшої поінформованості компанії "Нінес АБ", точними і надійними, все ж компанія "Нінес АБ" не повинна нести відповідальність за будь-які можливі збитки чи будь-яку можливу шкоду.