

Стандарт Польщі
ISO 9001:2000

Нібіт Е 85 (Nybit E 85)

“Нібіт Е 85” є сортом бітуму, спеціально призначеним для приготування бітумних емульсій, і виробляється він згідно із стандартом EN 12591 та згідно специфікацій компанії Nynas

Дорожній бітум 70/100

Таблиця 1: Специфікації

	Характеристики	Метод	Показник	Мінімум	Максимум	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ
Консистенція при середній температурі експлуатації	Пенетрація при 25 °С	EN 1426	мм/10	70	100	
Консистенція при підвищеній температурі експлуатації	Точка розм'якшення по кільцю та шару	EN 1427	°С	43	51	
Стійкість до Зістарювання при 163 °С	Зміна маси	EN 12607-1	Вагові %	-	0,80	НУБІТ Е85
	Залишкова пенетрація	EN 1426	%	46	-	
	Зростання температури розм'якшення	EN 1427	°С	-	9	

Таблиця 2: Додаткова інформація

	Характеристики	Метод	Показник	Мінімум	Максимум	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ		
Техніка безпеки та захист обслуговуючого персоналу*	Мінімальна температура перекачування	-	°C	110	-		ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ	
	Типова температура зберігання та транспортування	-	°C	145	165			ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ
	Максимальна температура зберігання	-	°C	-	190			
	Точка спалаху	EN ISO 2592	°C	230	-	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ		
Технічні характеристики	Густина при 25°C	EN 15326	г/см ³	1,022 ¹			НУВІТ E85	
	Температура крихкості за Фраасом	EN 12593	°C	-	-10			НУВІТ E85
	Вміст парафіну (DIN)	EN 12606-1	%	-	0,5 ²			
	Розчинність	EN 14592	%	99.0	-	НУВІТ E85		

* За більш детальною інформацією стосовно поводження з в'язкими та їх зберіганням слід звертатись до Технічних Листків по Продуктам та до Листків Характеристик Небезпечної Речовини щодо бітумів спеціального призначення.

¹Типові значення
²Згідно специфікації від компанії «Нінес»

Бітум 70/100 відповідає стандарту PN – EN 12591 “Вимоги до дорожніх бітумів” і є позначеним символом CE

Паспорт з техніки безпеки може бути наданий згідно запиту

ТЗОВ “НІНЕС”
 вул. Гурносласка 17/18
 70-6644, м. Щецін
 Польща.
 Т + 48/91 462 31 21
 F + 48/91 462 31 88

Офіційний Дистриб'ютор компанії “Нінес” в Україні: Товариство з обмеженою відповідальністю “ПРОЛОГ ТД” вул. Зелена, 290-А, м. Львів, 79066, тел. (032) 244-82-66, (032) 244-82-67 факс (032) 244-82-65
 E-mail: prologue@lviv.farlep.net
roadtech@lviv.farlep.net

Хоча наведені в цьому документі дані є, в міру щонайбільшої поінформованості компанії “Нінес”, точними і надійними, все ж компанія “Нінес” не повинна нести відповідальність за будь-які можливі збитки чи будь-яку можливу шкоду.