

**Види ремонту автомобільних доріг, що виконуються з використанням бітумних емульсій на основі хімічних продуктів від компанії AKZO NOBEL Asphalt Applications**



**ЕМУЛЬГАТОРИ для приготування бітумних емульсій**

	<b>Поверхнева обробка</b> Surface Dressing	<b>Шламове ущільнення</b> Slurry Seal	<b>Мікроповерхнева обробка</b> Microsurfacing	<b>Холодні суміші</b> Cold Recycling	<b>Зв'язуючий шар</b> Tack Coat	<b>Щебенеve покриття з Просочуванням</b> Penetration Macadam	<b>Суміш відкритого сортування</b> Open Graded Mixes	<b>Суміш закритого сортування</b> Dense Graded Mixes	<b>Суміші для закріплення ґрунтів</b> Mixed-in-place Stabilization
<b>REDICOTE EM44</b> в бочках 180 кг Швидко затвердіваюча – 1,2-2,5 кг/т. Середньо затвердіваюча – 2,5-6,0 кг/т.	•				•		•		
<b>REDICOTE EM22</b> в бочках 190 кг Швидко затвердіваюча – 1,6-2,4 кг/т. Середньо затвердіваюча – 2,4-6,0 кг/т.	•				•		•		
<b>REDICOTE RM007</b> в бочках 185 кг Швидко затвердіваюча – 1,7-3,0 кг/т. Середньо затвердіваюча – 3,0-6,0 кг/т.	•				•	•	•		
<b>REDICOTE E-4819</b> в бочках 164 кг Швидко затвердіваюча – 1,5-2,0 кг/т. Середньо затвердіваюча – 1,5-2,0 кг/т.	•				•	•	•		
<b>REDICOTE 404</b> в бочках 180 кг "Microsurfacing" – 8,0-15,0 кг/т.		•	•						
<b>REDICOTE EM26</b> в бочках 175 кг Повільно затвердіваюча – 5,0-15,0 кг/т. "Slurry Seal" – 5,0-10,0 кг/т +5,0-10,0 кг/т. додати до водної фази		•	•	•				•	•
<b>REDICOTE E-11</b> в бочках 180 кг Повільно затвердіваюча – 6,0-15,0 кг/т.		•	•	•				•	•
<b>REDICOTE E-4875</b> в бочках 200 кг Повільно затвердіваюча – 8,0-20 кг/т.		•	•	•				•	•
<b>REDICOTE EM48</b> в бочках 200 кг Повільно затвердіваюча – 10,0-25 кг/т.		•	•	•				•	•
<b>REDICOTE E-7000</b> в бочках 204 кг Повільно затвердіваюча катіонна – 16,0-20,0 кг/т. Повільно затвердіваюча аніонна – 16,0-22,0 кг/т.		•	•						
<b>REDICOTE 505</b> в бочках 175 кг со-емульгатор для прискорення набору когезії		•	•						

**АДГЕЗІЙНІ ДОБАВКИ для бітумних емульсій**

<b>DIAMINE OLBS</b> в бочках 180 кг Адгезійна добавка спеціально розроблена для бітумних емульсій 5-12 кг в перерахунку на одну тону бітуму	•	•	•	•	•				
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

**Примітки:**

- дозування вказано в перерахунку на одну тону бітумної емульсії.
- вище вказані дозування середні і можуть мати деякі незначні відхилення в залежності від властивостей матеріалів (бітум, щебінь тощо), що використовуються для приготуванні асфальтобетонної суміші на основі бітумної емульсії та умов виробництва.

За додатковою інформацією звертайтеся в технічний відділ ТзОВ «Пролог ТД»: (032) 245-78-60