

ANTROCEL – G (Антроцел Джі)

Гранульоване целюлозне волокно на основі бітуму.

Продукт упаковано в «Біг-Бэг» (BigBag) мішки по 500 кг.

Для автоматичного дозування в змішувальну установку.



Найменування показника	Значення показника		
	ANTROCEL® – P	ANTROCEL® – G	ANTROCEL® – GA
вологість, % по масі, не більш ніж	5	5	5
середня довжина волокна, мм	1,0–1,1	1,0–1,1	1,0–1,1
середній діаметр волокна, мм	0,045–0,05	0,045–0,05	0,045–0,05
середня довжина гранул, мм		5–7	5–7
середня довжина волокна в складі гранули, мм		1,0–1,1	1,0–1,1
середній діаметр гранули, мм		5-6	5-6
середній діаметр волокна в складі гранули, мм		0,045–0,05	0,045–0,05
кількість бітуму, % по масі		20	
кількість поверхнево-активної речовини, % по масі			20
вміст альфа-целюлози, % по масі, не менш ніж	85 - 90	70	70

Окрім використання в ЩМА, стабілізуюча добавка ANTROCEL® може застосовуватись в:

- дренуючому асфальтобетоні;
- пористому та високо-пористому асфальтобетоні;
- литому асфальтобетоні.