

ANTROCEL – G (Антроцел Джи)

Гранулированное целлюлозное волокно на основе битума.

Продукт упакован в «Биг-Бэг» (BigBag) мешки по 500 кг.

Для автоматического дозирования в смесительную установку.



Наименование показателя	Значение показателя		
	ANTROCEL® –P	ANTROCEL® –G	ANTROCEL® –GA
влажность, % по массе, не более	5	5	5
средняя длина волокна, мм	1,0–1,1	1,0–1,1	1,0–1,1
средний диаметр волокна, мм	0,045–0,05	0,045–0,05	0,045–0,05
средняя длина гранул, мм		5–7	5–7
средняя длина волокна в составе гранулы, мм		1,0–1,1	1,0–1,1
средний диаметр гранулы, мм		5-6	5-6
средний диаметр волокна в составе гранулы, мм		0,045–0,05	0,045–0,05
количество битума, % по массе		20	
количество поверхностно-активного вещества, % по массе			20
содержание асфальта-целлюлозы, % по массе, не менее	85 - 90	70	70

Помимо использования в ЦМА, стабилизирующая добавка ANTROCEL® может применяться в:

- дренирующем асфальтобетоне;
- пористом и высокопористом асфальтобетоне;
- литом асфальтобетоне.