

Листок з інформацією про продукт

CASOBIT

Родове ім'я	Віск Фішера-Тропша, Синтетичний Парафіновий Віск, Тверді насичені вуглеводні
Синоніми	Твердий віск, Поліметилен

Код: 1596 Версія перегляду: 6 28 листопада 2006 р.

Властивості	Метод тестування	Одиниці виміру	Значення показників згідно з технічними вимогами	Типові значення
Точка застигання	ASTM* D 938	°C	100 мінімум	100
Пенетрація при 25°C	ASTM* D 1321	0.1 мм	1 максимум	<1
Пенетрація при 65°C	ASTM* D 1321	0.1 мм	13 максимум	7
В'язкість по Брукфільду при 135°C	Sasol Wax 011	сантипуаз	10-14	12
Видимий колір				Сірувато- білий до жовтуватого

Відповідність вимогам F&DA:

Цей продукт відповідає вимогам Кодексу 21 Федеральних правил:
В Частинах 175.105 (Адгезійні речовини), 177.1390 (Шаруваті матеріали).

Пакування:

CASOBIT постачається в формі пластівців, з упакованням в 20 кг паперові мішки. В формі пластівців або крупного порошку пакується в 600 кг або 700 кг мішки великого розміру.

Примітка Ця інформація про продукт є індикативною і не містить в собі жодних гарантій

„Сасол Вокс” (Південна Африка) –
підрозділ компанії „Сасол Кемікал Індастріз Лімітед”
ISO 9001/ISO 14001

Контактні реквізити для українських замовників:

ТзОВ „ПРОЛОГ ТД”, вул. Зелена 290-А, м. Львів, 79066

- З технічних питань: Тел./факс (032) 244-82-67;

Адреса електронної пошти: E-mail: roadtech@lviv.farlep.net

- З питань поставок: Тел./факс (032) 244-82-66, факс (032) 244-82-65.

Адреса електронної пошти: E-mail: prologue@lviv.farlep.net

* American Society on Testing Materials – Американське наукове Товариство з Тестування Матеріалів (ATTM), США.