

# Нінес 70/100

В'язуче "Нінес 70/100" є сортом бітуму для дорожніх покриттів і виробляється згідно із стандартом EN 12591

Тип тесту	Опис тесту	Метод	Показник	Мінімум	Максимум	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ	
Класичний тест до випробування на зістарювання	Пенетрація при 25 °C	EN 1426	мм/10	70	100		NUNAS 70/100
	Точка розм'якшення по кільцю та шару	EN 1427	°C	43	51		
	Температура крихкості по Фраасу	EN 12593	°C		- 10		
Класичний тест після випробування на коротко-термінове зістарювання	Зміна маси	EN 12607-3	Вагові %		0,8	NUNAS 70/100	
	Залишкова пенетрація	EN 1426	%	46			
	Точка розм'якшення по кільцю та шару	EN 1427	°C	45			
Безпека при поводженні з продуктом	Точка спалаху	EN 22592	°C	230		NUNAS 70/100	
	Густина при 25 °C	EN ISO 3838		1.000	1.070 <sup>1</sup>		
	Кінематична в'язкість при 135 °C	EN 12595	мм <sup>2</sup> /с	230			
Хімічні тести	Розчинність	EN 12592	Вагові %	99.0		NUNAS 70/100	

Паспорт з техніки безпеки може бути наданий згідно запиту

<sup>1</sup> Згідно технічних умов від "Нінес АБ"

Компанія "НІНЕС АБ"  
м. Стокгольм, Швеція.  
NUNÄS AB  
Stockholm, SWEDEN  
T + 46 8 602 12 00  
T + 46 8 563 136 14

Офіційний Дистриб'ютор компанії "Нінес АБ" в Україні:  
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЛОГ ТД"  
вул. Зелена, 290-А, м. Львів, 79066,  
тел. (032) 244-82-66, (032) 244-82-67  
факс (032) 244-82-65  
E-mail: [prologue@lviv.farlep.net](mailto:prologue@lviv.farlep.net) [roadtech@lviv.farlep.net](mailto:roadtech@lviv.farlep.net)

Хоча наведені в цьому документі дані є, в міру щонайбільшої поінформованості компанії "Нінес АБ", точними і надійними, все ж компанія "Нінес АБ" не повинна нести відповідальність за будь-які можливі збитки чи будь-яку можливу шкоду.