

Види ремонту автомобільних доріг, що виконуються з використанням бітумних емульсій на основі хімічних продуктів від компанії NOURION (26.02.2021)



ЕМУЛЬГАТОРИ для приготування бітумних емульсій

	Поверхнева обробка Surface Dressing	Шламове ущільнення Slurry Seal	Мікроповерхнева обробка Microsurfacing	Холодні суміші Cold Recycling	Зв'язуючий шар Tack Coat	Щебенево покриття з Просочуванням Penetration Macadam	Суміш відкритого сортування Open Graded Mixes	Суміш закритого сортування Dense Graded Mixes	Суміші для закріплення ґрунтів Mixed-in-place Stabilization
REDICOTE EM44 в бочках 180 кг Швидко затвердіваюча – 1,2-2,5 кг/т. Середньо затвердіваюча – 2,5-6,0 кг/т.	•				•		•		
REDICOTE RM007 в бочках 185 кг Швидко затвердіваюча – 1,7-3,0 кг/т. Середньо затвердіваюча – 3,0-6,0 кг/т.	•				•	•	•		
REDICOTE E-11 в бочках 180 кг Повільно затвердіваюча – 6,0-15,0 кг/т.		•	•	•				•	•
REDICOTE E-11HF в бочках 190 кг Повільно затвердіваюча – 5,0-15,0 кг/т.		•	•	•				•	•
REDICOTE E-4875 NPF в бочках 210 кг або в ІВС-контейнерах Повільно затвердіваюча – 8,0-20 кг/т.		•	•	•				•	•
REDICOTE 404 в бочках 180 кг "Microsurfacing" – 8,0-15,0 кг/т.		•	•						
REDICOTE E-7000 в бочках 204 кг Повільно затвердіваюча катіонна – 16,0-20,0 кг/т. Повільно затвердіваюча аніонна – 16,0-22,0 кг/т.		•	•						

АДГЕЗІЙНІ ДОБАВКИ для бітумних емульсій

DIAMINE OLBS в бочках 180 кг Адгезійна добавка спеціально розроблена для бітумних емульсій 5-12 кг в перерахунку на одну тону бітуму	•	•	•	•	•				
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Примітки:

- дозування вказано в перерахунку на одну тону бітумної емульсії.
- вище вказані дозування середні і можуть мати деякі незначні відхилення в залежності від властивостей матеріалів (бітум, щебінь тощо), що використовуються для приготуванні асфальтобетонної суміші на основі бітумної емульсії та умов виробництва.

За додатковою інформацією звертайтеся в технічний відділ ТзОВ «Пролог ТД»: (032) 244-82-66